

Podlaha z cementových desek AQUAPANEL

Výhody a technické parametry

Jedná se o cementový prvek suché bezsparé podlahy z tvrdého, stabilního a nehořlavého materiálu, který je odolný proti vodě.

Suchá podlaha AQUAPANEL® FLOOR je plovoucí podlaha a skládá se ze dvou továrně slepených cementových desek tloušťky 11 mm v provedení na polodrazku. Vykazuje vysokou objemovou stálost a odolnost ve vlhkém prostředí. Podlaha se téměř výhradně klade na suchý podsyp KNAUF či Liapor frakce 1 - 4 mm. Minimální tloušťka podsypu je 20 mm, maximální 50 mm. Při větších tloušťkách je třeba podsyp proložit deskami AQUAPANEL Indoor nebo jinými vodovzdornými deskami. Vyrovnávací stěrka AQUAPANEL Fliessspachtel je třeba jen pod tenkovrstvé našlápné vrstvy (korek apod.) Pod běžné našlápné vrstvy není třeba. Jednotlivé dílce podlahy se vzájemně v polodrážkách lepí AQUAPANEL Fugenkleberem nebo Falzkleberem. Pro vodotěsnou ochranu podlahy AQUAPANEL® Floor (je-li potřeba -např. koupelna) se používá těsnicí nátěr KNAUF Flächendicht. Při vysokých požadavcích na kročejový útlum je možné použít místo suchého podsypu vhodnou minerální vlnu (ne ovšem ve vlhkém prostředí). Před položením našlápné vrstvy (PVC, dlažba, koberec) je třeba podlahu penetrovat pomocí AQUAPANEL Grundierung Innen. Do vlhkého prostředí se používá obvod, dilat. pásek z PE.

Výhody:

- Použití do venkovního a vnitřního vlhkého prostředí (vysoká objemová stálost)
- Suchý proces
- Rychlá montáž - odpadají časy schnutí
- Vykazuje vysokou objemovou stálost a odolnost ve vlhkém prostředí
- Masivní a zatížitelné
- Snadná pokládka
- Prvky Floor MF jsou opatřeny zvukovou izolací
- Nehořlavé

Použití:

Do extrémně vlhkých prostor, všude tam, kde již nelze použít sádkartonové nebo sádrovláknité podlahové desky (bazény, prádelny, atd.) nebo do venkovního prostředí (balkóny, terasy).

Podlaha Aquapanel Floor

Skládá se ze dvou továrně slepených cementových desek tloušťky 11 mm v provedení na polodrazku. Podlaha je vytvořena z podlahových dílců 600/900 mm. Aplikační variantou je použití cementových desek Aquapanel Indoor ve dvou vrstvách vzájemně slepených a přišroubovaných. Konstrukční výška podlahy: 22 mm (33 mm s izolací MF) Povolené zatížení podlah: do 200 kg/m² Hmotnost: 34 kg/m², 36 kg/m² (s izolací MF)

Balení a vydatnost: Počet desek: 250 ks cca /paleta
Vydatnost/paleta: 25,2 m